

GYPSUM.

COLLEZIONE “PLUMA”

Indicazioni per una corretta posa dei manufatti in polistirolo nobilitato

Versione: 15/05/2024

- Le seguenti istruzioni di massima si basano sulla nostra esperienza.
- Le istruzioni qui riportate sono indicate per la posa su muratura (muratura tradizionale, sistema a secco tipo Aquapanel, sistema termico a cappotto).
- Prima della posa assicurarsi che il supporto sia pulito, privo di spolveri e grassi, solido ed idoneo a ricevere l'incollatura dei manufatti. In caso contrario provvedere alla sistemazione del supporto prima della posa in opera.
- Ogni singola situazione dovrà essere valutata attentamente dall'installatore e/o dalla direzione lavori. Per qualsiasi informazione o necessità Vi preghiamo di contattare l'azienda.
- Si raccomanda di conservare i manufatti in luogo coperto ed asciutto fino al loro utilizzo.


METODO DI POSA (su muratura)

1. Tracciare il corretto posizionamento dei manufatti da posare.
I manufatti possono essere facilmente tagliati ed adattati in loco impiegando un flessibile con disco diamantato o una comune sega manuale a denti dritti.
2. Stendere la colla a base cemento (della tipologia comunemente impiegata per il sistema a cappotto) sul retro del manufatto con spatola americana dentata, assicurandosi che venga omogeneamente distribuita su tutta la superficie. Per manufatti di grandi dimensioni (es. gronda da cm 40 × 40) si consiglia di utilizzare la schiuma poliuretana comunemente impiegata per il sistema a cappotto, seguendo le indicazioni del produttore.

3. Posizionare il manufatto esercitando una leggera pressione su tutta la superficie per farlo aderire al supporto. Eventuali scompensi del fondo potranno essere compensati con aggiunta di colla (massimo 5 millimetri al metro).
4. Applicare il silicone di tipo MS sulla testa del manufatto posato: stendere un cordolo di circa 5 mm sia in prossimità della superficie finita, sia nella porzione centrale della sezione, in maniera che il silicone funga sia da collante, sia da sigillante.
5. Preparare il successivo manufatto da posare applicando la colla come spiegato al punto 2 ed il silicone di tipo MS come spiegato al punto 4. Procedere poi con la posa del manufatto come spiegato al punto 3.
6. Verificare il corretto allineamento degli elementi sul giunto, avendo cura di correggere eventuali disallineamenti. Lasciare sempre una fuga di circa 1,5 mm tra i manufatti. Pulire il silicone di tipo MS in eccesso con una spatola, stuccando in questo modo il giunto. Dopo alcune ore dalla posa, il silicone di tipo MS presenterà sicuramente un ritiro che dovrà essere compensato con una seconda stuccatura, da realizzare con lo stesso silicone di tipo MS.
7. Per impedire infiltrazioni di acqua, sigillare tassativamente i perimetri dei manufatti posati. Effettuare tale operazione utilizzando il silicone di tipo MS, creando una sguscia di raccordo tra i manufatti ed il supporto.
8. I manufatti posati dovranno necessariamente essere tinteggiati a breve giro (entro 4-5 giorni dalla posa) con vernice elastomerica a base acqua. Per la stesura della vernice seguire le istruzioni del produttore. L'utilizzo di vernici molto scure potrebbe essere causa di cavillature e/o fessurazioni sui giunti dovute alla dilatazione termica.



1



2



3



4



5



6



7



8

AVVERTENZE

GYPSUM S.r.l. non risponde in caso di:

- danni e/o variazioni estetiche del prodotto derivanti da un utilizzo improprio di tipo fisico o chimico;
- danni provocati dall'inosservanza delle procedure di posa;
- danni provocati da incuria e/o da altre operazioni di cantiere;
- danni provocati da stoccaggio e movimentazione non corretti;
- variazioni estetiche conseguenti a verniciatura non eseguita correttamente.

GYPSUM S.r.l. si riserva la facoltà di modificare il presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso.

GYPSUM S.r.l.

Sede legale: Via Verdi 14 - 24121 Bergamo - Italia

Sede operativa: Via C.A. Dalla Chiesa s.n. / Via degli Assini 32 - 24048 Treviolo (BG) - Italia

T. +39 (0)35200085 - info@gypsum-arte.com - www.gypsum-arte.com